

GD 115



KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH

Sigillante per vetro isolante GD 115

- Sigillante monocomponente privo di solventi e con una permeabilità minima di vapore
- Acqueo; indicato per l'ermetizzazione interna di vetri isolanti multipli. Buone proprietà
- Adhesive su vetro, alluminio, acciaio zincato o inossidabile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Base	Caucciù sintetico, privo di solventi
Colore della miscela	Nero
Consistenza	Massa solida, applicabile soltanto a temperature elevate con applicatori di sigillanti riscaldabili
Densità	Circa 1,05 kg/dm ³
Consumo	Circa 5 g per metro lineare di distanziatore, bilateralmente
Proprietà	Permeabilità al vapore acqueo estremamente ridotta, pari a 0,1 g/m ² -d, collaudato In conformità alla norma tedesca DIN 53 122 (spessore pellicola 2 mm e clima D). Buona resistenza all'invecchiamento.

APPLICAZIONE

Fase preliminare

Le superfici d'applicazione devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e di grassi. Per la pulizia e lo sgrassaggio di vetro e metalli usare il detergente Körasolv GL (strofinare con carta crespata non colorata e impregnata). Non è necessario applicare il fondo.

Incollaggio

Il mastice GD 115 viene fornito pronto per l'uso; tuttavia ai fini della sua applicazione va riscaldato fino a circa 110 – 130°C. La sua applicazione viene effettuata mediante applicatori di sigillanti riscaldabili (estrusori di sigillanti).

INDICAZIONI PARTICOLARI

Magazzinaggio

Conservare in luogo fresco, pulito ed asciutto. Il mastice GD 115 a temperatura ambiente si conserva al minimo per un anno.

CONFEZIONE

Scatola con 10 cartucce per cartone.
Fustino a perdere
Contenuto fustino: 1,0 / 2,3 / 2,5 / 6,6 / 52,5 / 160 kg

SICUREZZA

Per l'uso di nostri prodotti osservate le indicazioni riportate sulle nostre schede tecniche di sicurezza CE e le indicazioni di sicurezza sulle etichette delle confezioni. In particolare vanno osservate le norme della disposizione sulle sostanze pericolose e le norme antinfortunistiche emesse dall'Istituto d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Conservate sempre a portata di mano la scheda tecnica sulla sicurezza CE del prodotto usato. Essa contiene preziose indicazioni sull'uso sicuro, lo smaltimento e sul comportamento da adottare in caso d'incidente.

Rilevanti dati di sicurezza si trovano sulle schede di sicurezza !

Facciamo notare che i valori indicati sono stati rilevati in laboratorio e che per la Vostra lavorazione individuale vanno verificati attraverso prove eseguite in proprio, secondo le Vostre condizioni pratiche di lavoro. Da queste indicazioni non può risultare alcuna responsabilità. Possiamo assumere solo la garanzia per l'alta qualità dei nostri prodotti.



KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH

Zweibrücker Str. 200 D-66954 Pirmasens
Telefono +49 6331 56-2668
Fax +49 6331 56-2192

casella di ufficio postale 2162 D-66929 Pirmasens
eMail Dichtstoffe@Koe-chemie.de
Internet www.Koe-chemie.de

DIN EN ISO 9001:2000
QA 05 100 4030